

## ELECTRODES STELLORIC BASE NICKEL

BASE NICKEL			ANALYSE TYPE									
Stelloric	Equivalent à	Dureté HRC	C%	Si%	Cr%	Mo%	Ni%	W%	B%	Fe%	Co%	Autres%
340	Hastelloy® C	17/27	0.1	1	16	16	Bal.	5	-	5	-	-

Hastelloy® est une marque déposée par Haynes Intl.