

BAGUETTES STELLORIC BASE NICKEL

BASE NICKEL			ANALYSE TYPE									
Stelloric	Equivalent à	Dureté HRC	C%	Si%	Cr%	Mo%	Ni%	W%	B%	Fe%	Co%	Autres%
340	Hastelloy® C	17/27	0.1	1	16	16	Bal.	5	-	5	-	-
351	Colmonoy® 3	28/33	0.2	3	7	-	Bal.	-	1.6	3	-	-
353	Colmonoy® 4	35/40	0.4	2.5	10	-	Bal.	-	2	2.5	-	-
355	Colmonoy® 5	45/50	0.6	3.7	12	-	Bal.	-	2.5	4	-	-
356	Colmonoy® 56	50/55	0.6	4	13	-	Bal.	-	2.7	4	-	-
357	Colmonoy® 6	53/58	0.65	4.3	13.5	-	Bal.	-	3	4	-	-

Stelloric : Alliage à base de cobalt de la catégorie des Stellite®

Stellite® est une marque déposée par Deloro Stellite Inc.

Tribaloy® est une marque déposée par Haynes Intl.