

## ELECTRODES STELLORIC TYPE STELLITE®

BASE COBALT			ANALYSE TYPE									
Stelloric	Equivalent à	Dureté HRC	C%	Si%	Cr%	Mo%	Ni%	W%	B%	Fe%	Co%	Autres%
371	Stellite® 1	51/56	2.5	1.2	32	-	<3	12	-	2	Bal.	-
372	Stellite® 12	45/50	1.5	1.2	30	-	2	8	-	2	Bal.	-
377	Stellite® F	38/43	1.7	0.8	25	-	22	12	-	2	Bal.	-
386	Stellite® 6	36/42	1.1	1.2	28	-	2	5	-	2	Bal.	-
388	Stellite® 21	28/33	0.3	0.6	27	5	3	-	-	2	Bal.	-

Stelloric : Alliage à base de cobalt de la catégorie des Stellite®

Stellite® est une marque déposée par Deloro Stellite Inc.